



Popis výrobku

Kalcium-silikátové požárně ochranné stavební desky PROMATECT®-L, bez azbestu. Samonosné lehké stavební desky velkého formátu pro požární ochranu staveb.

Třída reakce na oheň

A1 dle ČSN EN 13 501-1.

Oblasti použití

Výroba stavebních dílců pro požární ochranu staveb dle platných úředních dokladů s přednostním použitím voblastech, kde je vyžadována nízká přepravní a montážní hmotnost. Při použití silnějších desek PROMATECT®-L je možno vypustit nákladné dvouvrstvé obklady.

Technické údaje

Součinitel tepelné vodivosti λ 0,083 W/mK
Objemová hmotnost ρ cca 450 kg/m³

Tloušťka desky	Standardní formáty	Hmotnost	Počet desek/paleta
20 mm	1200 x 2500 mm	cca 9,5 kg/m ²	40
25 mm	1200 x 2500 mm	cca 11,8 kg/m ²	35
30 mm	1200 x 2500 mm	cca 14,2 kg/m ²	30
40 mm	1200 x 2500 mm	cca 18,9 kg/m ²	20
50 mm	1200 x 2500 mm	cca 23,6 kg/m ²	16

Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.

Nezapomeňte objednat

Tmel PROMATEL® (str. 15) a profily, příp. materiály pro prostupy instalací (PROMASTOP®, PROMASEAL®).

Stanovení ceny

Ceny platí pro standardní formáty franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

Formáty

Desky v délkách 3000 mm je nutné objednat přímo na zakázku. Termín dodání těchto desek je do 14 dnů.

Obaly

Desky PROMATECT® jsou skladovány a přepravovány na speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

Platba

Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 52.